

# CARTONGESSO

PITTURA TRASPIRANTE PER CARTONGESSO

221

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARTONGESSO é una idropittura traspirante per interni, a formula innovativa al fine di ottenere un ciclo di applicazione veloce e con eccellenti risultati in termini generali di finitura, Inoltre può essere applicata senza l'utilizzo preventivo di fissativi, se non in casi molto particolari. Tutte queste caratteristiche ne fanno la pittura ideale per tutte le grandi superfici in cartongesso, gesso, scagliola e loro similari, rivolta ai professionisti del settore . Può eventualmente essere facilmente sovraverniciato con altre idropitture o finiture decorative.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,45 - 1,60 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 lt - 14 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di CARTONGESSO diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

**MURO GIA' VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di CARTONGESSO diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMDITÀ RELATIVA.



**STRUMENTI:** Pennello - Rullo - Spruzzo



**DILUIZIONE:** Acqua 30-60% in volume



**RESA TEORICA:** 9 -11 mq/lt



**ESSICCAZIONE:** Fuori polvere : 20 minuti  
Completa: 24 ore

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.