

# SAMBAQUARZ LUCIDO

QUARZO LUCIDO

418

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SAMBAQUARZ LUCIDO è un rivestimento per interni studiato per finiture a spessore con effetto a buccia d'arancia. Ideale per decorare uffici, scuole, androni, gradinate, corridoi e sale di ospedali e tutti quegli ambienti che per motivi igienici debbano essere periodicamente lavati. SAMBAQUARZ LUCIDO è un prodotto a base di copolimeri vinilversatici, quarzi finissimi e additivi di prima qualità.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,1 - 1,2 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 lt - 14 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Applicare una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il SAMBAQUARZ LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

**MURO GIA' VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il SAMBAQUARZ LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene al massimo 40g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMDITÀ RELATIVA.



**STRUMENTI:** Pennello - Rullo



**DILUIZIONE:** Acqua 0 - 30 % in volume in base all'effetto desiderato



**RESA TEORICA:** 2 - 4 mq/lt variabile in funzione del modo applicativo.



**ESSICCAZIONE:** Fuori polvere : 20 minuti  
Completa: 24 ore

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.