

# GLADIUS LUCIDO

SMALTO PLASTICO SINTETICO

002

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GLADIUS LUCIDO è uno smalto plastico sintetico finissimo ad elevata brillantezza, copertura e distensibilità, resistente agli agenti atmosferici. Formulato con resine alchidiche lungo olio soia. L'inalterabilità del colore è la durata della brillantezza lo rendono adatto ad applicazioni in interno ed esterno sia sul legno che sul ferro.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1- 1,25 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	175-185 sec, tazza ford 4
<b>Colori:</b>	Bianco - Nero - Tinte di cartella - Basi tintometriche
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Ragia minerale
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

## CICLI APPLICATIVI

**FERRO NUOVO:** Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, sgrassare con diluente nitro, applicare due mani di FERRUS Antiruggine e applicare due mani di GLADIUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO:** Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS Antiruggine, se la ruggine è estesa, applicare una mano di FERRUS Antiruggine su tutta la superficie, applicare due mani di GLADIUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**LEGNO NUOVO:** Carteggiare accuratamente il legno, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di GLADIUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**LEGNO GIÀ VERNICIATO:** Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le incoerenze dal supporto, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di GLADIUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/d, tipo BS: valore limite 300g/l. Questo prodotto contiene al massimo 300g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339  
info@damaskolor.it

   
damaskolor.it