

# ENAQUA LUCIDO

SMALTO ACRILICO UNIVERSALE

011

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ENAQUA LUCIDO è uno smalto acrilico inodore a basso impatto ambientale, per esterni ed interni, adatto ad ogni tipo di supporto: ferro, legno, lamiere zincate, PVC, etc.

Grazie alla sua speciale formulazione è di facile utilizzo, non gocciola durante l'applicazione, presenta una buona adesione al supporto, ottima copertura, dilatazione, resistenza all'abrasione e al lavaggio.

Il prodotto non ingiallisce, è dotato di ottima stabilità alla luce e agli agenti atmosferici; possiede inoltre alta plastificazione ed elasticità.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,15 - 1,25 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	2000-2500 CPS A 23°
<b>Colori:</b>	Bianco - Basi tintometriche
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

## CICLI APPLICATIVI

ENAGUALUCIDO può essere applicato su superfici già verniciate, avendo cura di asportare le eventuali parti di vernice in fase di distacco. Lavare la superficie con acqua e detersivo e risciacquare con cura. Applicare infine due mani di prodotto. **FERRO NUOVO:** eliminare la ruggine eventualmente presente con spazzola metallica o tela smeriglio. Spolverare ed applicare due mani di TRIELLO all'acqua, intervallate da carteggiatura. Applicare infine due mani di ENAQUA LUCIDO, carteggiando leggermente dopo la prima mano.

**LEGNO NUOVO:** applicare 2-3 mani di ENAQUA SOTTOSMALTO riempitivo all'acqua intervallate da leggera carteggiatura. Applicare quindi due mani di ENAQUA LUCIDO, carteggiando leggermente dopo la prima mano.

**P.V.C. E MATERIALI PLASTICI:** pulire e sgrassare con solventi idonei ed applicare una mano di TRIELLO all'acqua, procedere poi alla finitura con due mani di ENAQUA LUCIDO.

**ALLUMINIO NON ANODIZZATO:** sgrassare con diluente o lavare accuratamente la superficie con acqua e detergente, risciacquando con cura e facendo asciugare perfettamente. Se possibile, carteggiare leggermente. Applicare una mano di TRIELLO all'acqua e procedere quindi alla finitura con una o due mani di ENAQUA LUCIDO.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 44 g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339  
info@damaskolor.it



damaskolor.it