

# OPACUS

PITTURA OPACA DI FONDO

024

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

OPACUS é una pittura opaca di fondo pietrificante formulata con resine alchidiche. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernice in presenza di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme, può essere usata in interni su pareti sporche di nicotina o dopo infiltrazioni umide, come coprimacchie. Dotato inoltre di ottimo potere coprente, elevata distensione, buon punto di bianco.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,3 - 1,5 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	175-185 sec, tazza ford 4
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Ragia minerale
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,500 lt - 2,5 lt - 16 lt

## CICLI APPLICATIVI

**LEGNO NUOVO:** riempire con stucco eventuali crepe del legno o avvallamenti. Ad indurimento avvenuto carteggiare ed impregnare il legno con una mano a pennello di OPACUS. Dopo 6-12 ore carteggiare e applicare una o più mani di OPACUS diluita come consigliato, intervallando la carteggiatura. Ottenuto il grado di riempimento carteggiare con carte fine e applicare due o più mani di smalto a finire.

**LEGNO VERNICIATO:** se le vernici preesistenti sono in pessimo stato asportare con ns. sverniciatori e procedere come su legno nuovo. In caso contrario asportare prima la patina di sporco mediante lavaggio con acqua e detersivo, risciacquare, carteggiando a fondo, togliere la polvere ed applicare una mano di OPACUS, quale riempitivo e ancorante. Carteggiare finemente e procedere con lo smalto a finire.

**ALTRI MATERIALI ( masonite, truciolato, intonaci e gesso ) :** comportarsi come sopra descritto per legno.  
**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/d, tipo BS: valore limite 300g/l. Questo prodotto contiene al massimo 300g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339  
info@damaskolor.it


  
 damaskolor.it