

SETA

FINITURA DECORATIVA

258**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SETA é una ittura decorativa per interni ad effetto vellutato, la caratteristica principale di SETA è quella di riprodurre in base all'angolo della luce riflessa un effetto ottico simile al velluto che rifinisce ed abbellisce le pareti con piacevoli effetti della seta. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. La facilità di applicazione permette di realizzare molteplici lavorazioni, a seconda della tecnica, degli attrezzi e dei colori utilizzati. Le pareti così decorate si contraddistinguono per luminosità e profondità di disegno, rendendo ogni ambiente prezioso e unico. SETA si presta allo sviluppo di nuove soluzioni, frutto dell'estro e della fantasia di ogni decoratore. Pittura a Zero VOC, permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	Kg./lt.: 1,00 - 1,10 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Argento
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 2,5 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI O VERNICIATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare SETA diluito con acqua in base alla lavorazione da effettuare.

MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico inodore applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare SETA diluito con acqua in base alla lavorazione da effettuare.

NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF, additivare SETA con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura.

SISTEMI APPLICATIVI

EFFETTO SETA: Applicare il prodotto in modo irregolare con frattone in acciaio inox fino a copertura completa della superficie, appena il prodotto comincia ad appassire ripassare con il frattone per ottenere l'effetto policromatico desiderato. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di attaccature o giunzioni. Resa 7-9 mq/lt.

EFFETTO VELLUTO: Applicare uno strato uniforme di SETA diluito al 20% con pennello in maniera irregolare fino a ricoprire tutta la superficie, appena il prodotto comincia ad appassire ripassare il prodotto applicato con pennello scarico per rendere più visibile la lavorazione. Resa 8-10 mq/lt.

EFFETTO FASCIATO: Applicare uno strato uniforme di SETA mediante pennello o rullo lavorandolo in orizzontale, rifinire con il "pennello riga" nel verso scelto, lavorando delle fasce di circa 1 metro, appena il prodotto comincia ad appassire schiacciare leggermente con il frattone inox. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di attaccature o giunzioni. Resa 6-7 mq/lt.

EFFETTO TAMPONATO: Applicare con rullo a pelo corto due mani di SETA diluito al 30-40% con acqua, ad essiccazione avvenuta, realizzare la finitura decorativa tamponando la superficie con tampone a punta larga impiegando la stessa tinta utilizzata con ELITE diluito al 70-80% con acqua. Resa 7-9 mq/lt.

EFFETTO PENNELLATO: Applicare uno strato uniforme di SETA mediante pennello(spalter) lavorandolo in tutte le direzioni non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica. Resa 8-10 mq/lt.

SETA

FINITURA DECORATIVA

258**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO

DILUIZIONE
secondo
lavorazione
ACQUA POTIBILEESSICCAZIONE
1
ora
FUORI POLVEREESSICCAZIONE
24
ore
COMPLETARESA TEORICA
610
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor SrlVia Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378**Sede Operativa**Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)+39 081 8214339
info@damaskolor.it