

# ROSACRYL

**FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO**
**302**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ROSACRYL è un fissativo isolante acrilico con additivi di qualità che gli conferiscono la capacità di isolare muratura, gesso, cartongesso, intonaci a base calce-cemento, blocchi in cemento cellulare, oltre ad avere grande resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, dando luogo ad una superficie compatta con assorbimento uniforme e facilmente verniciabile.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
<b>Colori:</b>	Incolore
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 lt - 5 lt - 20 lt

## CICLI APPLICATIVI

**FISSATIVO:** Attendere la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni, spazzolare per rimuovere le incoerenze applicare una mano di ROSACRYL diluito con acqua al 100% in volume

**ISOLANTE:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di ROSACRYL diluito con acqua 1:4 fino a 1:8.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

 Via Madonna delle Grazie, 54  
 80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211  
 R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

 Via Lagnitiello  
 83020 Sperone (Av)

 +39 081 8214339  
 info@damaskolor.it