

PRIMER AI SILICATI

PRIMER SILICATI

305

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMER AI SILICATI è un impregnante prodotto in soluzione acquosa a base di silicato di potassio modificato, specifico per l'impregnazione e consolidamento delle superfici murali prima del trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati, il quale reagisce chimicamente con il supporto mediante un processo denominato "silicatizzazione". In tal modo consolida ed uniforma gli assorbimenti, permettendo di ottenere delle finiture omogenee. Da utilizzare per la diluizione del "FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI" e della "DAMASIL SILICATI". Applicabile su intonaci a calce, intonaci civili di malta bastarda o equivalente. **Da non applicare su gesso, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Trasparente
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e procedere all'applicazione di PRIMER AI SILICATI. Asportate completamente le vecchie pitturazioni sintetiche se esistenti.

Durante l'applicazione mascherare le superfici in vetro, materiali plastici, metallo, ceramica, piastrelle e pietre naturali.

Non idoneo all'applicazione su gesso, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 17g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it