

FONDO ELASTOMERICO

FONDO ELASTOMERICO RIEMPITIVO

310

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FONDO ELASTOMERICO è un fondo uniformante e riempitivo ad effetto LISCO per esterni dotato di elevata elasticità ed idrorepellenza; adatto ad essere applicato su qualsiasi intonaco di finitura a base calceamento, all'esterno e all'interno allo scopo di minimizzare l'evidenziarsi nel tempo di microcavillature superficiali. Può essere applicato a una o più mani, sia a scopo preventivo sia come soluzione ad un problema già evidenziatosi, prima dei cicli di pitturazione con pittura elastica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,5 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

La superficie da trattare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Vanno rimosse anche vecchie pitture incoerenti, sfarinanti o non ben ancorate al fondo mediante idropulitura, spazzolatura o carteggiatura. Prima di applicare il FONDO ELASTOMERICO attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura, utilizzare il DAMASPLUS ANCORANTE, DAMASPLUS TRASPARENTE o MIFIX come consolidante.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 23g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



 damaskolor.it