

# IDROPELLENTE

IDROPELLENTE NANO TECNOLOGIA

316

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IDROPELLENTE é un impregnante polisilossanico incolore e inodore non filmogeno per calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli in fibro-cemento, murature in mattoni silico calcarei o in mattoni, calcestruzzo, pietre naturali e artificiali a base minerale e pitture murali. E' un prodotto con **elevatissima penetrazione** nel supporto e resistenza alle intemperie e al gelo, ottima resistenza agli alcali e perfetto ancoraggio al supporto, non occlude le porosità del supporto permettendone la naturale permeabilità al vapore acqueo, conferimento dell'effetto perla al supporto con conseguente prevenzione alla formazione di efflorescenze saline. Adatto per applicazioni esterne ed interne. Il prodotto non altera in nessuna maniera l'aspetto ed il colore del supporto trattato. Prodotto con materiali in "nano tecnologia".

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1 - 1.03 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
<b>Colori:</b>	Incolore
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 Lt - 5 Lt - 20 Lt

## CICLI APPLICATIVI

Tutti i supporti da trattare con IDROPELLENTE devono essere perfettamente puliti; ogni traccia di sporco ed imperfezioni superficiali verrebbero evidenziati dal trattamento. L'operazione di pulizia più adatta è relativa alla natura del manufatto e può variare dalla semplice spolveratura al trattamento con acqua demineralizzata, con l'aggiunta o meno di specifici detersivi per rimuovere lo sporco resistente sulle pietre, ai trattamenti meccanici di spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura. Attendere che la superficie sia completamente asciutta. Applicare il prodotto fino ad un netto rifiuto della superficie. In caso di pioggia coprire la superficie per 4-5 ore dopo l'applicazione del prodotto.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

 Via Madonna delle Grazie, 54  
 80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211  
 R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

 Via Lagnitiello  
 83020 Sperone (Av)

 +39 081 8214339  
 info@damaskolor.it