

SMUFF

PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DELLE MUFFE

320

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SMUFF è una soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio ed energico spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe in pareti esposte a condizioni critiche di umidità, incolore, non forma pellicola sul supporto in muratura. Attendere almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione di un idoneo ciclo di finitura quali TERMOISOLA-BLUOCEAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA-BLUOCEAN LAVABILE ANTIMUFFA-BLUOCEAN TRASPIRANTE ANTIMUFFA o dove si richiede trattamento per muffe ed alghe. Principio attivo insolubile in acqua, adatto per interno ed esterno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	10 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

Applicare a pennello o mediante uso di un erogatore spray da una distanza di 25-30 cm curandosi di bagnare abbondantemente la zona contaminata. Dopo completa asciugatura del muro, rimuovere accuratamente i residui dalla superficie mediante spazzolatura. Applicare un secondo trattamento di soluzione per risanare il supporto in profondità qualora la superficie sia fortemente ammalorata. Aspettare un giorno o due prima di applicare la pittura finale.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Vedi scheda di sicurezza.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it