

RIOSTUK RIEMPITIVO

STUCCO IN POLVERE RIEMPITIVO

350

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RIOSTUK RIEMPITIVO é un stucco in polvere per interni a base di gesso alabastrino e colle in polvere, atto all'impiego sia come stucco sia come rasante liscio, su intonaci civili in malta bastarda o cementizia, intonaci a gesso e similari. Grazie alla sua formulazione presenta un buon potere riempitivo, una buona resistenza agli urti, facile applicazione ed ottima carteggiabilità a secco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,85 kg/l
Viscosità di fornitura:	Polvere
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 kg - 5 kg - 15 kg

CICLI APPLICATIVI

Pulire accuratamente la superficie di applicazione rimuovere le parti incoerenti e bagnare i supporti con acqua immettere l'acqua totale d'impasto in un contenitore e aggiungere la polvere miscelando sino ad ottenere una miscela omogenea. Per le rasature, applicare il prodotto con fratazzo d'acciaio in una mano; l'eventuale seconda mano, sempre quando la prima è perfettamente essiccata. Il film secco ottenuto, sia sottoforma di semplice stuccatura sia di rasatura, va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato. Non applicare in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa. Consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



 damaskolor.it