

RIOSTUK PASTA

STUCCO PASTA PER LEGNO E MURI

353

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RIOSTUK PASTA è pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti che legno. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,75-1,8 kg/l
Viscosità di fornitura:	Pastoso
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 kg - 1 kg

CICLI APPLICATIVI

LEGNO E MURO NUOVO: spazzolare e spolverare asportando con cura ogni traccia di residuo friabile. Imprimere con una mano di OPACUS (legno) opportunamente diluito o "ROSACRYL" diluito con 2 parti d'acqua (muri).

MURO GIA' VERNICIATO: assicurarsi che la vernice esistente sia ben ancorata al supporto (per permettere un sicuro ancoraggio, carteggiare finemente), asportare tutte le parti in fase di distacco, spazzolare, spolverare e quindi consolidare come per supporto nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it