

ELASTICO

RIVESTIMENTO ANTICAVILLATURA

406**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ELASTICO è un rivestimento elastico anticavillatura ad effetto opaco, per superfici esterne. Il prodotto è composto da resine stirolo-acriliche elastomeriche in dispersione acquosa, che rendono il prodotto altamente elastico, idrorepellente, resistente alla luce, alle intemperie e agli agenti inquinanti. Le superfici trattate conservano ottima traspirazione e sono facilmente lavabili. L'elasticità di cui è dotato il prodotto rimane stabile nel tempo, anche se esposto a raggi U.V., o a cicli di gelo e disgelo. Indicato per la ristrutturazione di centri storici, ville, complessi residenziali e, in generale, per la protezione e il ripristino di tutte le superfici murali con problemi di screpolature o cavillature, con l'**aggiunta** dell'ADDITIVO ANTIALGA si previene alla formazione di muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX, riempire eventuali cavillature con FONDO ELASTOMERICO. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di ELASTICO opportunamente diluito..

MURO GIÀ VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX, riempire eventuali cavillature con FONDO ELASTOMERICO. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di ELASTICO opportunamente diluito. Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o DAMASPLUS ANCORANTE opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di DAMASQUARZ ELASTICO opportunamente diluito.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 25% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

ELASTICO

RIVESTIMENTO ANTICAVILLATURA
406

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 22g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

 Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

 Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

 +39 081 8214339
info@damaskolor.it