

EXTERNA

PITTURA AL QUARZO EXTRA BIANCO

407**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

EXTERNA é una idropittura murale al quarzo per interni ed esterni, di facile applicazione, che assicura una ottima copertura del supporto ed una finitura opaca ed uniforme. Dotato di potere riempitivo, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco, di stabilit  agli alcali e di ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto,   idoneo alla decorazione ed alla protezione di intonaci cementizi e calcestruzzo. A base di copolimeri stiroacrilici, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata (che assicurano anche una buona permeabilit  al vapor acqueo) e additivi vari di prima qualit . Utilizzando il prodotto non diluito si ottiene una finitura a buccia d'arancio (medio) con una resa di 4-6 mq/lit., con l'**aggiunta** dell'ADDITIVO ANTIALGA si previene alla formazione di muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosit� di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco, Basi Tintometriche
Applicazione �C:	5-30� C umidit� max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di EXTERNA opportunamente diluito.

MURO GIA' VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di EXTERNA opportunamente diluito.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23  C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e pu  essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o ROSACRYL, attendere 24 ore quindi applicare 2 o pi  mani di EXTERNA opportunamente diluito.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 25% con acqua. Data la particolarit  del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poich  le condizioni e le possibilit  d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilit  di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilit  in ordine ai risultati.

ESTERNA

PITTURA AL QUARZO EXTRA BIANCO

407**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 17g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.**Strumenti**

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor SrlVia Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378**Sede Operativa**Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)+39 081 8214339
info@damaskolor.it