

FRATAZZATO ACRILICO

INTONACHINO ACRILICO

412

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FRATAZZATO ACRILICO é un rivestimento decorativo per esterno altamente duraturo nel tempo che non teme l'aggressione dello smog urbano ed industriale, della salsedine marina e delle temperature alte e basse. A base di copolimeri acrilici, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee e graniglie di marmo a curva granulometrica bilanciata, ed additivi vari di prima qualità, che gli conferiscono ottima stabilità agli alcali, buona plasticità, perfetto ancoraggio al supporto e finitura "grezza" ad "effetto granigliato", fibro-rinforzato. Di facile applicazione, protegge lungamente supporti come intonaci civili, calcestruzzi, prefabbricati, mattoni, tufo e superfici con vecchie pitture ben aderenti. Idoneo a rivestire sistemi isolanti tipo lana di vetro, lana di roccia, perlite espansa, fibre in poliestere, polistirene espanso, agglomerato di gomma, sughero, grafite, agglomerato di poliuretano e calcestruzzi alleggeriti, su detti materiali bisogna aggiungere l'additivo ANTIALGA per prevenire la formazione di muffe ed alghe. Sul sistema a cappotto il prodotto risulta resistente alla grandine semprechè il supporto abbia ricevuto 2 mani di rasatura specifica. Granulometria 1,2 mm o 1,5 mm (granello tondo).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,65 kg/l
Viscosità di fornitura:	Pastoso
Colori:	Bianco - neutro
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt
Granulometria:	Testata massima granello 1,2 mm o 1,5 mm
Resistenza all'acqua piovana:	Completa il processo di polimerizzazione dopo 10-15 giorni a 20° C

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, applicare una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

MURI MAI PITTURATI E DEGRADATI : Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regularizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare il DAMASPLUS ANCORANTE BIANCO o TRASPARENTE diluiti rispettivamente fino ad un massimo del 50% con raggia minerale, attendere 24 ore quindi applicare una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

MURI GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare il DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, attendere 24 ore quindi applicare una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

MURI AMMALORATI, SFARINANTI: Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte, rasanti o premiscelati per l'edilizia professionale, attendere la completa stagionatura e rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura, ad essiccazione avvenuta applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE BIANCO o TRASPARENTE diluiti rispettivamente fino ad un massimo del 50% con raggia minerale, procedere con l'applicazione di una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

MURI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI MUFFE, MUSCHI E LICHENI: Rimuovere i microrganismi presenti con idropulitrice ad alta pressione, attendere che la superficie sia asciutta e applicare una o più mani di SMUFF non diluita, attendere almeno 6 ore prima dell'applicazione del DAMASPLUS ANCORANTE BIANCO o TRASPARENTE diluiti rispettivamente fino ad un massimo del 50% con raggia minerale, procedere con l'applicazione di una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

NOTA BENE: Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

FRATAZZATO ACRILICO

INTONACHINO ACRILICO

412

CICLO ANTIALGA

Qualora si voglia difendere le pareti da attacchi di alghe e muffe si consiglia il seguente metodo applicativo:

Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione, attendere che la superficie sia completamente asciutta, lavare abbondantemente con il prodotto SMUFF non diluito, attendere almeno 6 ore prima dell'applicazione del DAMASPLUS ANCORANTE BIANCO o TRASPARENTE diluiti rispettivamente fino ad un massimo del 50% con ragna minerale, procedere con l'applicazione di una mano di FONDO FRATAZZATO in tinta, stendere il FRATAZZATO ACRILICO preventivamente additivato con ADDITIVO ANTIALGA con il frattazzo in acciaio e compattare (lisciare) con frattazzo in plastica.

CERTIFICATO EFFETTUATO DALLA GFC CHIMICA SRL DI FERRARA

RAPPORTO DI PROVA N° 034/L DEL 02.02.2021: Identificazione del campione consegnato al laboratorio GFC CHIMICA SRL n° 14122004 FRATAZZATO SILOSSANICO.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 13g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C, e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.