

# TERRAZZI

STIROLOACRILICA PROTETTIVA

421

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TERRAZZI è una pittura stirolo-acrilica ideata per la protezione e la decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere, a base di resine stirolacriliche ed additivi vari di prima qualità che gli conferiscono un'adesione perfetta al supporto. Prodotto in vari colori, rappresenta la soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico offrendo la possibilità di inserire la costruzione in modo equilibrato nell'ambiente circostante. Respinge le radiazioni solari riducendo conseguentemente l'assorbimento di calore, consente una lunghissima durata della impermeabilizzazione.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,45 - 1,6 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	bianco - grigio - rosso - verde
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 Lt - 14 Lt

## CICLI APPLICATIVI

Nel trattamento di superfici porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate. Applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE o in alternativa MIFIX opportunamente diluito come riportato su scheda tecnica. Lasciare asciugare per 5-6 ore circa, applicare due o più mani a finire di TERRAZZI diluita al 20-30 % con acqua, con un intervallo di circa 6 ore. Mescolare bene prima dell'uso.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 7g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



RULLO



PENNELLO

20-30%  
ACQUA POTIBILE1  
ora  
FUORI POLVERE24  
ore  
COMPLETA5-7  
MQ/LT PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

 Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

 Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

 +39 081 8214339  
info@damaskolor.it