

SMALTO PER PISCINE

SMALTO CLOROCAUCCIU'

009

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SMALTO PER PISCINE a base di resine clorocaucciù per la pitturazione di piscine, ottima resistenza all'acqua sia dolce che salata ed agli additivi di depurazione. NON IDONEO PER VERNICIARE PIASTRELLE IN CERAMICHE.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,30 - 1,40 kg/l
Viscosità di fornitura:	19" ± 2 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C.
Colori:	Bianco - Azzurro
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 80%
Lavaggio attrezzi:	Diluyente nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 Lt - 14 Lt

CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere perfettamente stagionato, asciutto, spolverato e pulito. Eliminare eventuali disarmanti, parti friabili o decoese con idoneo mezzo meccanico od idropulitrice ad alta pressione, se necessario, previa bagnatura del fondo, rasare completamente con il medesimo prodotto e rifinire con fratazzo di spugna in modo da ottenere una finitura tipo civile. E' fondamentale per la buona riuscita che non rimangano porosità sulla superficie. Lasciare stagionare adeguatamente. In ogni caso attendere almeno 5-6 giorni.

APPLICAZIONE: Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di SMALTO PER PISCINE diluita al 40% con diluyente universale o nitro, dopo 12 ore applicare una seconda mano diluita al 20-30%. E' possibile riempire con acqua dopo almeno 4 giorni dal lavoro ultimato.

RIPRISTINI: Qualora si debbano fare ripristini di superfici già trattate con il medesimo prodotto, rimuovere adeguatamente le varie incrostazioni, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due mani di Smalto per piscine con le modalità sopra descritte.

NOTE: L'applicazione dello smalto deve essere effettuata rapidamente senza insistere eccessivamente sulla stessa zona. Eventuali spessori superiori a quelli indicati devono essere ottenuti con più applicazioni sulla precedente asciutta.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006: Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it