

FERRUS FAST

ANTIRUGGINE SINTETICA RAPIDA

023

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FERRUS FAST é un'antiruggine sintetica ad essiccazione rapida a base resine alchidiche e fosfato di zinco, dotata di alta copertura e buon potere anticorrosivo. Prodotto specifico per la protezione di manufatti in ferro, carpenteria metallica. Adatto per applicazioni esterne ed interne, e di facile utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 - 1,5 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec, tazza ford 4
Colori:	Grigio
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Diluyente nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

FERRO NUOVO: Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, pulire accuratamente con un panno imbevuto di diluyente nitro o acetone e applicare due mani di FERRUS FAST secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

FERRO VECCHIO GIA' VERNICIATO: Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS FAST, se la ruggine è estesa, applicare due mani di FERRUS FAST su tutta la superficie secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



 damaskolor.it