

ACRYL

SUPERLAVABILE ACRILICA AL 100%

201

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ACRYL è una pittura professionale 100% acrilica autodilatante, superlavabile per esterni ed interni ad elevata copertura, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto. La sua formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche coprenti, rende il prodotto particolarmente indicato per intonaci sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti, fornisce un'ottima base per tutti i prodotti decorativi. Ideale per pitturazioni di grande resistenza e durata in ambienti industriali e civili professionali. Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 12000 colpi spazzola.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,40 - 1.55 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 1
Brillantezza EN ISO 2813:	<5, molto opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 a una resa di 7-8 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di ACRYL diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX, applicare due mani di ACRYL diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 20% con acqua. Utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione. QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 29g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it