

# WHITE RAPID

LAVABILE RAPIDA BIANCA

212

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WHITE RAPID è un'idropittura lavabile permeabile al vapore acqueo con ottimo punto di bianco e copertura. E' inodore, atossica poiché formulata con materie prime a basso contenuto di composti organici volatili (VOC). Permette di rioccupare velocemente i locali tinteggiati. Ottimizzata per le esigenze cantieristiche dell'utenza professionale: rapidità in essiccazione con riduzione dei tempi di sovraverniciatura, ridottissimo schizzo nell'applicazione a rullo e pennello con riduzione dei tempi di protezione e pulizia delle superfici. Realizza una finitura particolarmente fine, opaca, uniforme.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,60 - 1,70 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>Resistenza al lavaggio ISO 11998:</b>	classe 3
<b>Brillantezza EN ISO 2813:</b>	<10-20, semi opaco
<b>Coprenza ISO 6504-3:</b>	classe 1 ad una resa di 5 mq/l

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO GIA' VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 9g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339  
info@damaskolor.it

   
damaskolor.it