

VALZER

SUPERPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE

215

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VALZER è una superpittura lavabile-traspirante per interni a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e particolari additivi che conferiscono una particolare pennellabilità e distensibilità. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura e ottima traspirabilità con buona resistenza al lavaggio. Migliorata nel punto di bianco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,60 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza EN ISO 2813:	<5, molto opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 ad una resa di 4-6 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di VALZER diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di VALZER diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it