Scheda Tecnica

BLUOCEAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA

PITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA

231

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BLUOCEAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA è un'idropittura sanificante superlavabile per interni a base di resina acrilica in dispersione acquosa, biossido di titanio ed un'alta quantità di un particolare additivo antimuffa. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura, azione funghicida verso funghi già esistenti e prevenzione alla formazione di nuove muffe. Il prodotto conserva per lungo tempo l'aspetto originale del supporto ed esplica inoltre un effetto igienizzante, migliorando il comfort abitativo. Il suo impiego consigliato in tutti gli ambienti dove necessita una igiene assoluta, quali cliniche, ospedali, comunità, cantine e civili abitazioni in genere. Utilizzare solo dopo aver applicato in via preliminare lo SMUFF soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio ed energico spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 13 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: L'applicazione del prodotto può essere effettuata a pennello rullo o spruzzo dopo aver accuratamente preparato il supporto da decorare. Su pareti con presenza di muffa, lavare con SMUFF soluzione per detto trattamento a base di additivi fungicidi acrilici, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di TERMOFIX isolante antimuffa anticondensa diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione ed infine applicare due o più mani di BLUOCEAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di TERMOFIX isolante antimuffa anticondensa e finire con due mani di BLUOCEAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 20g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

RULLO · PENNELLO · SPRUZZO

DILUIZIONE 30-40% ACQUA POTABILE

ESSICCAZIONE 1 ora FUORI POLVERE

ESSICCAZIONE 24 ore COMPLETA

RESA TEORICA 14 | 16 MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl
Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)
P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa
Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)
+39 081 8214339
info@damaskolor.it

damaskolor.it