

# PRIMO OPACO

SMALTO SINTETICO URETANIZZATO

003

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMO é uno smalto alchidico-uretano opaco monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa, per superfici in legno, ferro, muratura, formulato con solventi "basso odore". Resiste in ambienti particolarmente aggressivi come le zone montane e marine; trova quindi utilizzo come prodotto di finitura per **imbarcazioni** (la parte non immersa nell'acqua) e strutture poste in prossimità del mare. Dotato di eccezionale opacità, resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V., ingiallimento, potere coprente e distensione perfetta, mostra un punto di bianco e di pienezza del colore, inalterabili anche a distanza di tempo. L'aspetto finale del film di vernice, fa di "PRIMO" uno smalto adatto per finiture di pregio in ambienti arredati.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso specifico:</b>         | 1,10 - 1,15 kg/l  |
| <b>Viscosità di fornitura:</b> | 120 sec, tazza ford 4   |
| <b>Brillantezza:</b>           | Gloss (60°): 30 ± 5   |
| <b>Colori:</b>                 | Bianco - Nero - Base Accent   |
| <b>Applicazione °C:</b>        | 5-30° C umidità max 85%   |
| <b>Lavaggio attrezzi:</b>      | Ragia minerale  |
| <b>Stoccaggio:</b>             | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| <b>Confezioni:</b>             | 0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt   |

## CICLI APPLICATIVI

**FERRO NUOVO:** Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, sgrassare con diluente nitro, applicare due mani di FERRUS antiruggine e applicare due mani di PRIMO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO:** Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS antiruggine, se la ruggine è estesa, applicare una mano di FERRUS antiruggine su tutta la superficie, applicare due mani di PRIMO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**LEGNO NUOVO:** Carteggiare accuratamente il legno, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di PRIMO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**LEGNO GIÀ VERNICIATO:** Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le incoerenze dal supporto, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di PRIMO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it

   
damaskolor.it