

# DAMASWEISS

**SUPERCOPRENTE RESISTENTE ALLE MUFFE**

**206**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASWEISS è un'idropittura sanificante superlavabile antimuffa opaca che grazie all'alta percentuale di una miscela dei migliori biossidi di titanio presenti sul mercato conferiscono al prodotto una copertura immediata ad umido già durante le fasi di applicazione, stendendo un film di pittura esageratamente coprente con un effetto mascherante unico nel suo genere. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura, azione fungicida verso funghi già esistenti e prevenzione alla formazione di nuove muffe. Il prodotto conserva per lungo tempo l'aspetto originale del supporto ed esplica inoltre un effetto igienizzante, migliorando il comfort abitativo. Il suo impiego consigliato in tutti gli ambienti dove necessita una igiene assoluta, quali cliniche, ospedali, comunità, cantine e civili abitazioni in genere. Utilizzare solo dopo aver applicato in via preliminare lo SMUFF soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio ed energico spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,47 - 1,52 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	2,5 lt - 5 lt - 13 lt

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>Resistenza al lavaggio ISO 11998:</b>	classe 1
<b>Brillantezza EN ISO 2813:</b>	<2, super opaco
<b>Coprenza ISO 6504-3:</b>	classe 2 a una resa di 7-8 mq/l

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di DAMASWEISS diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO GIÀ VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di DAMASWEISS diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare preventivamente se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 6 g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it

   
damaskolor.it