

WHITE RAPID

LAVABILE RAPIDA BIANCA

212

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WHITE RAPID è un'idropittura lavabile permeabile al vapore acqueo con ottimo punto di bianco e copertura. E' inodore, atossica poiché formulata con materie prime a basso contenuto di composti organici volatili (VOC). Permette di rioccupare velocemente i locali tinteggiati. Ottimizzata per le esigenze cantieristiche dell'utenza professionale: rapidità in essiccazione con riduzione dei tempi di sovraverniciatura, ridottissimo schizzo nell'applicazione a rullo e pennello con riduzione dei tempi di protezione e pulizia delle superfici. Realizza una finitura particolarmente fine, opaca, uniforme.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,60 - 1,70 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 3
Brillantezza EN ISO 2813:	<10-20, semi opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 1 ad una resa di 5 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 9g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it