

LISAFOND

ISOLANTE VINILICO

303

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LISAFOND è un isolante a base di copolimeri vinilversatici insaponificabili in dispersione acquosa, che da luogo ad un film perfettamente isolante. Regolando bene la diluizione si avrà un prodotto più o meno penetrante che rende uniforme l'assorbimento del supporto (assicurando così una ottima riuscita della pitturazione) rinforzandolo al tempo stesso. Ideale quindi per isolare muri eterogenei, vecchi e nuovi all'interno. Di elevata resistenza agli alcali, è facilmente applicabile su gesso, cartongesso, intonaci a base calce e/o cemento, pannelli in fibrocemento, blocchi cementizi, mattoni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

ISOLANTE: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di LISAFOND diluito con acqua 1:4.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 6g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

 Via Madonna delle Grazie, 54
 80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211
 R.E.A. 144274

Sede Operativa

 Via Adige, 1
 66020 San Giovanni T. (CH)

 +39 085 4462232
 info@damaskolor.it