

MIFIX

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE

304

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MIFIX è un impregnante a base di microemulsioni in dispersione acquosa e copolimeri di esteri acrilici non contenente solventi e plastificanti. Impiegato come primer di fondo per impregnare supporti porosi, assorbenti e sfarinanti. Il prodotto ha un forte potere penetrante, consolidante e di resistenza agli alcali, ed è indicato per supporti come gesso e scagliola, intonaco cementizio, calcestruzzo, cemento amianto, legno, cartongesso, vecchi intonaci friabili e sfarinanti, pittura a tempera (massimo 2 strati). Adatto ad utilizzo sia interno sia esterno. Penetra nel calcestruzzo liscio a 3 cm di profondità e nei manufatti in laterizi fino 7 cm.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

FISSATIVO: Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni, spazzolare per rimuovere le incoerenze applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:1.
ISOLANTE: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:2.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 3g/l di COV.
 Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it