

## TATO

FONDO FISSATIVO PIGMENTATO

307

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TATO è uno speciale fondo fissativo ancorante pigmentato ad elevata traspirazione per interni ed esterni. La composizione è a base di resine acriliche e microemulsioni in dispersione acquosa e di cariche coprenti a base di biossido di titanio. Questo prodotto, dotato di ottima penetrazione, oltre a consolidare la parete, permette di limitarne e renderne omogeneo l'assorbimento. Grazie al suo potere coprente permette un risparmio nelle successive mani di finitura. Può essere applicato su supporti alcalini, intonaci civili a gesso, intonaci rustici, muri vecchi, intonaci sfarinanti o molto assorbenti. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b>         | 1,5 kg/l                                                                                                          |
| <b>Viscosità di fornitura:</b> | Brookfield RTV : cps 60.000 $\pm$ 5.000                                                                           |
| <b>Colori:</b>                 | Bianco                                                                                                            |
| <b>Applicazione °C:</b>        | 5-30° C umidità max 85%                                                                                           |
| <b>Lavaggio attrezzi:</b>      | Acqua                                                                                                             |
| <b>Stoccaggio:</b>             | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| <b>Confezioni:</b>             | 0,750 lt - 4 lt - 12 lt                                                                                           |

## CICLI APPLICATIVI

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane. In presenza di muffe trattare la superficie con lo SMUFF, attendere almeno 6 ore prima di sovrapporre con il Tato. In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando o mediante idrolavaggio a pressione. Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con RIOSTUK RIEMPITIVO, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Asportare i depositi di polvere, mediante spazzolatura. In presenza di supporti sfarinanti applicare un primo strato di MIFIX impregnante consolidante ad alta penetrazione, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto prima di applicare TATO. Dopo almeno 2 ore procedere all'applicazione del prodotto di finitura desiderato.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

## Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUIZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it



damaskolor.it