

# TATOGRUND

FONDO DI COLLEGAMENTO PIGMENTATO

308

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TATOGRUND è un fondo finitura consolidante uniformante silossanico universale pigmentato contenente quarzo fine (55 micron circa) e pigmenti resistenti alle azioni chimiche ed ai raggi ultravioletti. E' utilizzabile come mano di fondo o prima mano per ugualizzare il supporto perché molto riempitivo e con il quale forma una tenace coesione. Affidabile e compatibile per tutti i supporti minerali, pietre artificiali, intonaci di calce, cemento, calce-cemento, gesso, cartongesso, laterizi cotti e anche per pietre naturali di svariata natura, composizione e tessitura. Prodotto resistente alle intemperie, all'abrasione, facile da lavorare, molto coprente, dotato di eccezionale aderenza al supporto ed agli strati di finitura, coesivo, resistente ai colpi e traspirante. Colorabile a tintometro.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,5 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Brookfield RTV : cps 60.000 ± 5.000
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 4 lt - 12 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI E CEMENTO ARMATO:** Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai Silossani. Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 28 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. Applicare una mano di ROSACRYL diluito al 400% in volume con acqua. Applicare due mani di TATOGRUND avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

**MURI E CEMENTO ARMATO GIÀ VERNICIATI :** Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicazione di una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 50 % in volume con Ragia minerale. Applicare due mani di TATOGRUND avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 4g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



RULLO



PENNELLO



ACQUA POTIBILE



FUORI POLVERE



COMPLETA



MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it



damaskolor.it