

DAMASPLUS TRASPARENTE

FONDO-ISOLANTE NEUTRALIZZANTE ALLA PLIOLITE

314

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASPLUS TRASPARENTE è un fondo-isolante neutralizzante trasparente consolidante a base di copolimero stirene acrilato "Pliolite" e polimeri a base di resine viniltoluolacriliche in solvente, ed è caratterizzato da un forte potere ancorante e penetrativo. Viene usato in tutti quei casi dove il supporto si presenta vecchio e sfarinante oppure friabile e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento di finitura. Inoltre per l'insensibilità agli alcali e per il buon potere sgrassante conferitogli dalla elevata percentuale di solvente, è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista e su prefabbricati cementizi dove la presenza del disarmante impedirebbe l'ancoraggio del rivestimento, su intonaci a base calce, gesso e similari. Adatto per applicazioni sia esterne che interne.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,80 kg/l
Punto d'infiammabilità:	+25° C
Colori:	Trasparente
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia o nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. Applicare una mano, di DAMASPLUS TRASPARENTE, diluita al 50% in volume con Ragia minerale.

MURO GIA' VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluita al 50% in volume con Ragia minerale.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat. A/h: tipo BS valore limite 750 g/l. Questo prodotto contiene < 678g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



 damaskolor.it