

CERAMIZZANTE

VETRIFICANTE LUCIDO

315

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CERAMIZZANTE è un prodotto a base di copolimeri acrilici, con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata. Ideale per interni, per l'uso esterno bisogna considerare che fino a completa reticolazione della resina, questa nell'assorbire umidità ambientale, tende allo "sbiancamento"; il fenomeno scompare o dopo completa reticolazione che avviene in circa 28 giorni o con la variazione delle condizioni climatiche, sempre entro questo periodo. Il supporto trattato, non trattiene lo sporco ed è quindi autopulente. Utilizzato anche come vernice antipolvere per superfici orizzontali e verticali. Può essere applicato su tutti i supporti lapidei assorbenti, idropitture e quarzi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 Lt - 5 Lt - 20 Lt

CICLI APPLICATIVI

Tutti i supporti da trattare con CERAMIZZANTE devono essere perfettamente puliti; ogni traccia di sporco ed imperfezioni superficiali verrebbero evidenziati dal trattamento. L'operazione di pulizia più adatta è relativa alla natura del manufatto e può variare dalla semplice spolveratura al trattamento con acqua demineralizzata, con l'aggiunta o meno di specifici detersivi per rimuovere lo sporco resistente sulle pietre, ai trattamenti meccanici di spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura. Nel caso di verniciature su pietre o plastici murali è importante che queste si presentino compatte e ben aderenti, ne casì dubbi effettuare prima una prova, aspettando la completa essiccazione di CERAMIZZANTE.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



pronto all'uso

ACQUA POTIBILE



1 ora

FUORI POLVERE



3 ore

COMPLETA



1318

MQ. / LITRI PER MQ.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it