

DAMASQUARZ FARINA

FARINA DI QUARZO ACRILICO

405

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASQUARZ FARINA è una speciale pittura murale a base di quarzi selezionati formulato con speciali resine acriliche, la sua particolare formulazione coniuga le caratteristiche doti di resistenza del quarzo, alle speciali qualità delle resine acriliche, ovvero: resistenza meccanica ai cicli di gelo e disgelo, resistenza all'azione dei raggi U.V. e degli acidi, alta traspirazione, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici, ottima copertura, con l'**aggiunta** dell'ADDITIVO ANTIALGA si previene alla formazione di muffe ed alghe, dona alle pareti un effetto liscio opaco, particolarmente indicato per la protezione e la decorazione di edifici di pregio, anche in ambienti climatici aggressivi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco, Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di DAMASQUARZ FARINA opportunamente diluito.

MURO GIÀ VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di DAMASQUARZ FARINA opportunamente diluito.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o DAMASPLUS ANCORANTE opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di DAMASQUARZ FARINA opportunamente diluito.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 20% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DAMASQUARZ FARINA

FARINA DI QUARZO ACRILICO

405**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 23g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.**Strumenti**

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor SrlVia Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274**Sede Operativa**Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)+39 085 4462232
info@damaskolor.it

damaskolor.it