

**DAMASFLEX**

PITTURA ELASTOMERICA EXTRA

**407****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

DAMASFLEX è una pittura elastomerica extra, monocomponente a base acrilica U.V. indurente in dispersione acquosa, idoneo alla decorazione ed alla protezione delle facciate di edifici di pregio, intonaci cementizi, calcestruzzo e superfici in cemento armato (supporti lisci) quali capannoni. Il prodotto forma una pellicola con elevato potere di far ponte sulle fessure anche a temperature minori di 0°C., garantendo un'ottima barriera all'ingresso dell'anidride carbonica. Buona resistenza alla luce, alle intemperie e agli agenti inquinanti, inoltre previene la formazione di muffe ed alghe. L'elasticità di cui è dotato il prodotto rimane stabile nel tempo, anche se esposto a raggi U.V., o a cicli di gelo e disgelo. Indicato per la protezione e il ripristino di tutte le superfici murali con problemi di screpolature o cavillature. Anticarbonatazione.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

<b>Peso specifico:</b>	1,35 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco - Basi Tintometriche
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 lt - 14 lt

**CICLI APPLICATIVI**

**MURO NUOVO:** accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

**MURO GIA' VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

**LUMACATURE:** Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

**MURI CON ALGHE E MUFFE:** Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o DAMASPLUS ANCORANTE opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

**NOTA BENE:** La base tintometrica ACCENT va diluito massimo al 10% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

# DAMASFLEX

PITTURA ELASTOMERICA EXTRA

407

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 12g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

### Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

### Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it