Scheda Tecnica

# SAMBAQUARZ

*PITTURA AL QUARZO*

411

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SAMBAQUARZ è una pittura murale a base di quarzo per interni ed esterni, di facile applicazione, che assicura una buona copertura del supporto ed una finitura opaca ed uniforme. Dotato di potere riempitivo, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco, di stabilità agli alcali e di ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto, è idoneo alla decorazione ed alla protezione di intonaci cementizi e calcestruzzo. Particolarmente adatto per cantine, garage e recinti in muratura, con l'**aggiunta** dell'ADDITIVO ANTIALGA si previene alla formazione di muffe ed alghe.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Peso specifico:** | 1,45 - 1,6 kg/l |
| **Viscosità di fornitura:** | Tixotropica |
| **Colori:** | Bianco |
| **Applicazione °C:** | 5-30° C umidità max 85% |
| **Lavaggio attrezzi:** | Acqua |
| **Stoccaggio:** | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| **Confezioni:** | 2,5 lt - 5 lt - 14 lt |

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili.Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ROSACRYL o MIFIX. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di SAMBAQUARZ opportunamente diluito.
**MURO GIA' VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di ROSACRYL o MIFIX. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di SAMBAQUARZ opportunamente diluito.
Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10–15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).
**LUMACATURE**: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.
**MURI CON ALGHE E MUFFE:** Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o ROSACRYL, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di SAMBAQUARZ opportunamente diluito.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

***DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006*** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 8 g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti

*Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.*

**Damaskolor Srl**
Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)
P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274
Sede Operativa
Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)
+39 085 4462232
info@damaskolor.it
damaskolor.it