

DAMASGUM PEDONABILE

GUAINA LIQUIDA PEDONABILE

441

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASGUM è un rivestimento elastico a spessore a base di resine stiroloacriliche elastomeriche all'acqua. Il prodotto è ideale per impermealizzare tetti, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie o lamiera zincata e tutte le superfici ricoperte da membrane bituminose (guaine) o asfalto minerale. Una volta asciutta, la pellicola formata conferisce al prodotto insensibilità agli sbalzi termici, elasticità fino al 200%, resistenza all'invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici ed allo smog, resistenza all'usura da calpestio. Adatto sia in clima marino che montano. Disponibile nei colori bianco-grigio-rosso e verde che possono essere rinforzati aggiungendo DAMASFIBRA. Per le guaine bituminose nuove attendere almeno 15 giorni prima di applicare il DAMASGUM PEDONABILE, non applicare su superfici lisce non assorbenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,1 - 1,2 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Grigio - Rosso - Verde
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

Nel trattamento di superfici porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate. Applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE o in alternativa MIFIX opportunamente diluito come riportato su scheda tecnica. Lasciare asciugare per 5-6 ore circa, applicare due o più mani a finire di DAMASGUM PEDONABILE diluita al 5 % con acqua, con un intervallo di circa 6 ore. Mescolare bene prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto < 8g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it