

ANTIQUUS

FINITURA AD EFFETTO ANTICO
007

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ANTIQUUS è uno smalto protettivo anticorrosivo ad alta percentuale di ossido di ferro micaceo lamellare con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche "ANTIQUUS" viene impiegato per proteggere ed abbellire manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto, ma anche superfici in legno. A lavoro ultimato si ottiene una superficie più o meno ruvida con gradevole aspetto "antico". La sua struttura tixotropica, permette una facile applicazione senza colature. Adatto sia in esterni che in interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 - 1,4 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Tinte di cartella - Base grigia
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

FERRO NUOVO: Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, applicare due mani di FERRUS e applicare due mani di ANTIQUUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS, se la ruggine è estesa, applicare una mano di FERRUS su tutta la superficie, applicare due mani di ANTIQUUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

LEGNO NUOVO: Carteggiare accuratamente il legno, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di ANTIQUUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le incoerenze dal supporto, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di ANTIQUUS secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMITÀ RELATIVA.

Strumenti


Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
Damaskolor Srl

 Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

 Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

 +39 085 4462232
info@damaskolor.it


damaskolor.it