

GLADIUS FAST

SMALTO SINTETICO RAPIDO

008

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GLADIUS FAST FAST è uno smalto di finitura, monocomponente, ad essiccazione ossidativa formulato con speciali resine alchidiche, dotato di eccezionale brillantezza, ingiallimento, alto potere coprente, ottima dilatazione, ritenzione del colore e rapidità d'essiccazione. È adatto alla verniciatura di strutture metalliche, manufatti in ferro, macchine agricole ed industriali. GLADIUS FAST mostra buone proprietà meccaniche, eccellente riverniciabilità, ottima resistenza alla nebbia salina ed agli agenti atmosferici. Adatto ad applicazioni sia esterne che interne. Disponibile anche in versione opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1- 1,25 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec, tazza ford 4
Colori:	Bianco - Nero - Basi tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con diluente nitro fino a rimuovere ogni traccia di calamina (se necessario aiutarsi con una spazzola d'acciaio). Quindi applicare una mano di antiruggine FERRUS NITRO RESISTENTE.

FERRO GIÀ VERNICIATO: spazzolare, carteggiare o sabbiare rimuovendo ogni traccia di ruggine e di strati di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente nitro. Quindi applicare una mano di antiruggine FERRUS NITRO RESISTENTE.

SUPPORTI ZINCATI O LEGHE LEGGERE: pulire e sgrassare con diluente nitro. Applicare una mano di FERRUS ZINC, lasciando trascorrere almeno 48 ore prima di sovraverniciare.

In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile sabbiare o ripulire il più possibile il supporto e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine KELAK, prima della mano di antiruggine. Comunque il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

Applicare a spruzzo. È possibile applicare la seconda mano, entro un'ora e mezzo oppure dopo 48 ore, dalla prima. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della diluizione.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMITÀ RELATIVA.

Strumenti



PENNELLO



SPRUZZO



DILUENTE UNIVERSALE O OILY



FUORI POLVERE



COMPLETA



MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.