

FERRUS FAST

ANTIRUGGINE SINTETICA RAPIDA
023

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FERRUS FAST é un'antiruggine al fosfato di zinco dotata di alta copertura e buon potere anticorrosivo, formulata con resina alchidica corto olio lino-legno-fenolica. Prodotto specifico per la protezione di manufatti in ferro, carpenteria metallica, macchine agricole e industriali. FERRUS FAST permette la sovraverniciatura con vernici nitro e nitrodiluite consentendo rapidi cicli di verniciatura. Adatto per applicazioni esterne ed interne, e di facile utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,65 kg/l
Viscosità di fornitura:	35 sec + 5 tazza Ford 8 a 23 + 2° C
Colori:	Grigio-Rosso
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Diluyente nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 15 lt

CICLI APPLICATIVI

FERRO NUOVO: Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, pulire accuratamente con un panno imbevuto di diluyente nitro o acetone e applicare due mani di FERRUS FAST secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

FERRO VECCHIO GIA' VERNICIATO: Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS FAST, se la ruggine è estesa, applicare due mani di FERRUS FAST su tutta la superficie secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti


RULLO

PENNELLO

SPRUZZO

DILUIZIONE
20-25%
DILUYENTE UNIVERSALE O NITRO

ESSICCAZIONE
15 minuti
FUORI POLVERE

ESSICCAZIONE
2 ore
COMPLETA

RESA TEORICA
10/12
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9

80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211

R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1

66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232

info@damaskolor.it



damaskolor.it