

OPACUS

PITTURA OPACA DI FONDO

024

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

OPACUS è una pittura opaca di fondo pietrificante formulata con resine alchidiche. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di vernice in presenza di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme, può essere usata in interni su pareti sporche di nicotina o dopo le infiltrazioni umide, discreto potere antimacchia. Dotato di ottimo potere coprente, elevata distensione, buon punto di bianco e buon potere riempitivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 - 1,5 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec, tazza ford 4
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

LEGNO NUOVO: Riempire con lo stucco eventuali crepe del legno o avvallamenti. Ad indurimento avvenuto carteggiare ed impregnare il legno con una mano a pennello di OPACUS. Dopo 6-12 ore carteggiare e applicare una o più mani di OPACUS diluito come sotto riportato, intervallando la carteggiatura. Ottenuto il grado di riempimento desiderato, carteggiare con carte fine ed applicare due o più mani di smalto a finire.

LEGNO VERNICIATO: Se le vernici preesistenti sono in pessimo stato asportare con sverniciatori e procedere come su legno nuovo. In caso contrario asportare prima la patina di sporco mediante lavaggio con acqua e detersivo, risciacquare, carteggiando a fondo, togliere la polvere ed applicare un mano di OPACUS, quale riempitivo e ancorante. Carteggiare finemente e procedere con lo smalto a finire.

ALTRI MATERIALI (masonite, truciolo, inonaci e gesso): comportarsi come sopra descritto per legno.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene <365g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



RAGIA MINERALE



FUORI POLVERE



COMPLETA



MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it