

KELAK

CONVERTITORE DI RUGGINE

027

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KELAK è un convertitore di ruggine all'acqua, inodore, di tipo permanente filmogeno. Blocca il processo di corrosione trasformando la ruggine in un complesso metallo/organico che si presenta in forma di pellicola elastica, ben aderente al supporto, pronta ad essere sovraverniciata sia con prodotti ad acqua sia con quelli al solvente. L'indicatore dell'avvenuta conversione della ruggine, è dato dal colore del prodotto, che dal bianco lattescente, una volta applicato diventa un film nero. Adatto per applicazioni esterne ed interne.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,04 kg/l
Viscosità di fornitura:	14 sec, tazza ford 4
Colori:	Liquido bianco lattiginoso, opalescente
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 25 lt

CICLI APPLICATIVI

SUPPORTO NUOVO CON INIZIO DI RUGGINE: spazzolare a fondo asportando ogni traccia di calamina, sgrassare con diluente nitro o acetone, asciugare bene e applicare una mano di KELAK.

SUPPORTO NUOVO IN VIA DI DEGRADO: asportare le scaglie di ruggine e gli eventuali strati sfoglianti, spazzolare, spolverare e sgrassare con diluente nitro o acetone, asciugare bene, ed infine applicare un sottile strato di KELAK. In ogni caso il supporto deve essere asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

Utilizzare pennello di pura setola o rullo di lana, in genere una sola leggera mano è sufficiente, altrimenti applicare la seconda quando la prima è perfettamente asciutta ed ha assunto una colorazione scura. Assorbire l'eventuale KELAK in eccesso (è la parte che non diventa nera) con uno straccio pulito ed asciutto. Il supporto così trattato, è sovraverniciabile dopo almeno 24 ore con le finiture a base acquosa, e preferibilmente dopo almeno 72 ore con quelle a base solvente. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso. Per l'utilizzo del prodotto, avvalersi sempre e solo di contenitori ed attrezzature, non metallici. Evitare di intingere direttamente l'attrezzo applicativo nel prodotto contenuto nella confezione. Evitare inoltre di riversare nella confezione il prodotto parzialmente utilizzato e precedentemente sversato in diverso contenitore.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30 g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



DILUIZIONE
pronto
all'uso



ESSICCACIONE
1
ora
FUORI POLVERE



ESSICCACIONE
24
ore
COMPLETA

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.