

ENQUA SOTTOSMALTO

FONDO RIEMPITIVO ALL'ACQUA

030

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ENQUA SOTTOSMALTO è uno speciale fondo a base di smalto acrilico puro, a basso impatto ambientale, per esterni ed interni, adatto alla preparazione dei supporti in legno che devono essere smaltati con ENQUA SMALTO.

Grazie alla sua formulazione è di facile utilizzo, non gocciola e non cola durante l'applicazione, permette una perfetta scorrevolezza e dilatazione dello smalto di finitura; presenta una buona adesione al supporto, ottima copertura e dilatazione, alta plastificazione ed elasticità. Inodore, atossico, ininfiammabile.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,55 - 1,60 kg/l
Viscosità di fornitura:	50" ± 5 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C.
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

SU MURI NUOVI: stuccare, carteggiare, spolverare fino ad eliminare eventuali impurità. Su muri già verniciati: asportare la vecchia pittura (in caso si tratti di tempere, semilavabili, calce, ecc.) o carteggiare finemente (in caso si tratti di prodotti ben ancorati), spolverare per eliminare ogni residuo friabile.

SU LEGNO NUOVO: carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario. Su legno verniciato: asportare eventuale film non ben ancorato, stuccare, carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 29g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO

DILUIZIONE
pronto
all'uso
ACQUA POTABILEESSICCAZIONE
1
ora
FUORI POLVEREESSICCAZIONE
12
ore
COMPLETARESA TEORICA
12 | 14
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 S. Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it