

TRIELLO

PRIMER TRIVALENTE ACRILICO

031

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRIELLO è un primer trivalente all'acqua utilizzabile come ancorante, antiruggine o fondo riempitivo opaco per legno. La sua speciale formulazione a base di pregiate resine acriliche e materie prime selezionate lo rendono unico per i notevoli campi d'impiego universale, ideale per supporti difficili con ottima adesione su ferro, lamiera zincata, alluminio, vetro, piastrelle, PVC, legno e supporti pitturati con vecchie pitture sintetiche e acriliche monocomponenti. Ottima proprietà anticorrosiva e elevato potere coprente, ideale come fondo per "Enaqua" smalto acrilico. Inodore, atossico formulato con materie prime a basso impatto ambientale. Prima della verniciatura attendere la completa essiccazione del TRIELLO. Non utilizzare all'esterno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,20 - 1,3 kg/l
Viscosità di fornitura:	50" $\pm$ 5 tazza Ford 8 a 23 $\pm$ 2°C.
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

SU MURI NUOVI: stuccare, carteggiare, spolverare fino ad eliminare eventuali impurità. Su muri già verniciati: asportare la vecchia pittura (in caso si tratti di tempere, semilavabili, calce, ecc.) o carteggiare finemente (in caso si tratti di prodotti ben ancorati), spolverare per eliminare ogni residuo friabile.

SU LEGNO NUOVO: carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario. Su legno verniciato: asportare eventuale film non ben ancorato, stuccare, carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

SU FERRO E SUPPORTI DIFFICILI: accurata sgrassatura a mezzo di solventi aromatici (toluolo), trielina o diluente nitro seguita da leggera carteggiatura e spolverare.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 8g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it