Scheda Tecnica

LEGNUS IMPREGNANTE CERATO

IMPREGNANTE CERATO PER LEGNO

105

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEGNUS IMPREGNANTE CERATO è un impregnante superficiale dei supporti lignei, a base solvente, monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa. Formulato con resina alchidica lineofenolica, additivato con cera polipropilenica, è adatto al risanamento estetico ed alla preservazione del legno (infissi, perlinature, gazebo, porticati, mobili, manufatti d'arredamento), ha un alto potere di penetrazione e di aggrappaggio (quindi non sfoglia), proteggendo così per lunghissimo tempo, dal degrado biologico, il supporto sul quale é applicato. La sua notevole capacità d'idrorepellenza, non altera la naturale permeabilità del legno. Idoneo a ravvivare la venatura ed il disegno del legno, comunque non mascherandone l'aspetto naturale ed originale, sia nella versione trasparente che in quella pigmentata non coprente. Adatto sia in interni sia in esterni, in ambiente marino e montano, protegge il legno dai raggi solari, dall'umidità, dall'acqua meteorica, e comunque dagli aggressivi ambientali tipici. Viene usato anche come mano di fondo in finiture con protettivi cerati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,85-0,90 kg/l
Viscosità di fornitura:	13 sec tazza ford 4
Colori:	Incolore - Tinte di cartelle
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di LEGNUS IMPREGNANTE CERATO per finire a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.
LEGNO GIÀ TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di LEGNUS IMPREGNANTE CERATO a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.
QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/f, tipo Bs: valore limite 700g/l. Questo prodotto contiene < 530g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl
Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa
Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

damaskolor.it