

URETANIKA

PITTURA URETANICA

207

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

URETANIKA é una idropittura murale opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, a finitura liscia e continua, per esterni ed interni, con ottima proprietà di permeabilità al vapore. La presenza in formula di una emulsione aciluretanic, rende "uretanka" un prodotto con eccezionale resistenza agli aggressivi atmosferici, con buona elasticità senza tack residuo, con ottima aderenza e dilatazione sulle superfici da trattare, con elevata ritenzione del colore, con effetto antigoccia. Il film secco unisce in sé inoltre, un elevato punto di bianco, un eccezionale potere mascherante, una resistenza al lavaggio superiore agli 8.000 cicli (ASTM D - 2486/96) e rapidità ad acquisire resistenza all'acqua. Facilmente applicabile su gesso, intonaco, cemento, e comunque su superfici murarie di costruzioni civili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,50 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 13 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 1
Brillantezza EN ISO 2813:	<5, molto opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 a una resa di 7-8 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di URETANIKA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di MIFIX o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di diluito URETANIKA con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 20% con acqua. Utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.