

GIOTTO SATINATO

SUPERLAVABILE AD ALTA COPERTURA

211

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Giotto Satinato è un idropittura superlavabile extra per interni ed esterni a finitura satinata, adatta a tinteggiare qualsiasi supporto. Formulato con copolimero acrilico, pigmenti puri, additivi vari di qualità, è dotato di massima resistenza al lavaggio, buon potere coprente, stabilità agli alcali, facilità di applicazione. Ideale quindi per trattare supporti a base calce, gesso, scagliola, intonaci civili, prefabbricati cementizi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,35 - 1,45 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 2
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 ad una resa di 5-6 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di Giotto Satinato diluito con acqua max al 20%. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di Giotto Satinato diluito con acqua max al 20%. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 22g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.