Scheda Tecnica

MAMBO

PITTURA MURALE PER INTERNI

224

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MAMBO è una pittura murale per interni a base di resine vinilversatiche, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità in dispersione acquosa che possiede delle ottime caratteristiche di traspirabilità, un potere coprente elevato unitamente ad una buona pennellabilità, particolarmente indicato per intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici,vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, compatti, asciutti e conglomerati di varia natura minerale purchè assorbenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,60 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL fissativo acrilico, LISAFOND isolante vinilico o TATO fondo fissativo pigmentato, applicare due mani di MAMBO. Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.
MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di ROSACRYL fissativo acrilico, LISAFOND isolante vinilico o TATO fondo fissativo pigmentato, applicare due mani di MAMBO. Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.
QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 1g/l di COV.
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl
Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa
Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

damaskolor.it