

GRASSELLO DI CALCE

DECORATIVO ALLA CALCE EFFETTO SPATOLATO

264

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRASSELLO DI CALCE è un rivestimento decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulato con "fiore di calce" stagionato, cariche minerali, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti, che gli conferiscono ottima traspirabilità al vapore acqueo e d'aria, scarsa ritenzione di polvere, buona resistenza alle aggressioni chimico-fisiche o di natura infestante, blanda resistenza al lavaggio, con facilità di applicazione e finitura brillante. GRASSELLO DI CALCE è ideale per la decorazione con aspetto finito di alto pregio estetico, di pareti, colonne, lesene, soffitti sia in cemento che a malta bastarda che a calce. Applicabile pertanto su murature opportunamente trattate, in, cemento, calce cemento, malta bastarda, ma anche su superfici lignee. Con queste superfici, il processo di carbonatazione, fa sì che il prodotto reagisca chimicamente creando un solido "corpo unico". Non applicabile direttamente su superfici in gesso e suoi derivati, coi quali il prodotto non lega chimicamente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,36 ± 0,05 kg/lit a 23 ± 2°C
Viscosità di fornitura:	Pasta densa, morbida, spatolabile
Colori:	Bianco lattiginoso
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua subito dopo l'impiego
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Su intonaci sfarinanti: spazzolare, spolverare ed applicare una mano di MIFIX diluito con 2 parti d'acqua. Su vecchi intonaci ammalorati: si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendo con nuova malta. Eventuali vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica o sverniciatura e quindi la superficie va trattata con una mano di ROSACRYL diluito con 4 parti di acqua. Su gesso e suoi derivati: applicare una TATO o TATOGRUND. In ogni caso il supporto non deve essere perfettamente asciutto (qualora secco va inumidito con acqua per favorire il corretto processo di carbonatazione), ma ben stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, liscio e tirato a filo, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: rimescolare il contenuto del barattolo specie dopo un lungo stoccaggio ed applicare con fratazzo inox sulla parete precedentemente inumidita, almeno 2 mani a distanza di 4 - 6 ore una dall'altra. Con lo stesso fratazzo si procede poi alla mano finale effettuando una discreta pressione fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida e liscia. Qualora si voglia incrementare il tasso di brillantezza e di resistenza al lavaggio e/o alla pulitura, è possibile sovrapporre uno strato di cera d'api o di sapone di Marsiglia, omogeneamente distribuiti e lucidati sulla superficie stagionata. E' di estrema importanza bagnare abbondantemente la superficie, prima dell'applicazione di ogni mano. Non applicare su intonaci a base gesso direttamente, su superfici fortemente calde o gelide, in presenza di forte ventilazione.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 40g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.