

MIFIX

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE

304**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

MIFIX è un impregnante a base di microemulsioni in dispersione acquosa e copolimeri di esteri acrilici non contenente solventi e plastificanti. Impiegato come primer di fondo per impregnare supporti porosi, assorbenti e sfarinanti. Il prodotto ha un forte potere penetrante, consolidante e di resistenza agli alcali, ed è indicato per supporti come gesso e scagliola, intonaco cementizio, calcestruzzo, cemento amianto, legno, cartongesso, vecchi intonaci friabili e sfarinanti, pittura a tempera (massimo 2 strati). Adatto ad utilizzo sia interno sia esterno. Penetra nel calcestruzzo liscio a 3 cm di profondità e nei manufatti in laterizi fino 7 cm.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

FISSATIVO: Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni, spazzolare per rimuovere le incoerenze applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:1.

ISOLANTE: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:2.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 3g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMITA' RELATIVA.**Strumenti**

RULLO



PENNELLO



SPRIZZO



DILUIZIONE

1:2

ACQUA POTABILE



ESSICCAZIONE

1

ora

FUORI POLVERE



ESSICCAZIONE

24

ore

COMPLETA



RESA TEORICA

13 | 18

MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.