

TATOGRUND

FONDO DI COLLEGAMENTO PIGMENTATO

308

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TATOGRUND è un fondo finitura pigmentato consolidante, uniformante, silossanico universale, contenente quarzo fine (55 micron circa) e pigmenti resistenti alle azioni chimiche ed ai raggi ultravioletti. E' utilizzabile, sia in esterni sia in interni, come mano di fondo e/o prima mano per ugualizzare il supporto poiché molto riempitivo, e con il quale forma una tenace coesione. Affidabile e compatibile con tutti i supporti minerali, pietre artificiali, intonaci di calce, cemento, calce-cemento, gesso, cartongesso, laterizi cotti e anche per pietre naturali di svariata natura, composizione e tessitura. Prodotto resistente alle intemperie, all'abrasione, facile da lavorare, molto coprente, dotato di eccezionale aderenza al supporto ed agli strati di finitura, coesivo, resistente ai colpi e traspirante. Colorabile a tintometro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,5 kg/l
Viscosità di fornitura:	Brookfield RTV : cps 60.000 ± 5.000
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 12 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI E CEMENTO ARMATO: Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 28 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. Applicare una mano di MIFIX diluito al 200% in volume con acqua. Applicare due mani di TATOGRUND avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

MURI E CEMENTO ARMATO GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicazione di una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 50 % in volume con Ragia minerale. Applicare due mani di TATOGRUND avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 4g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.